

confidentiel

**Georgia-Pacific France**  
dépt LOTUS PROFESSIONAL  
Service Marketing  
27400 Hondouville

Date : 11/09/03

Ref. 552 653

**FICHE PRODUIT**

<b>Produit : Drap d'examen NEUTRE SEMI-TEXTURISE</b>		<b>Méthode d'analyse ou commentaires</b>
<b>Réf. Lotus : K78717</b>		
Composition qualité	Ouate de cellulose 100% pâte désencrée	
Nombre de plis	2	
Grammage (g/m <sup>2</sup> )	2 x 20 gr (+/-5%)	EN 12625-6
Dimensions du format largeur (en mm) longueur (en mm)	500 (+/-2%) 380 (+/-2%)	NFQ 34 020 NFQ 34 020
Diamètre du rouleau (en mm)	120	
Nombre de formats	150 (+/-5%)	NFQ 34 020
Résistances Sens Marche sec (en N/m) Sens Travers sec ( en N/m) Sens Travers humide (en N/m)	≥ 280 ≥ 200 ≥ 57	EN 12625-4 et EN 12625-5 en 2 plis 50 mm entre mâchoires : 100 mm Vitesse : 50 mm/mn
Epaisseur (10 plis 1/100 MM)	95	EN 12625-3 (sous 20 g/cm <sup>2</sup> )
Teinte	Blanc	Peut présenter quelques points colorés
Blancheur	78	Photovolt 577
Vitesse d'absorption en s.	3	
Capacité d'absorption g/g	6	
Association des plis	Semi-texturisé	
Taux de cendres (%) T°575 C	1,5	NFT 12 026
<b>Conditionnement :</b>		
Nombre d'unités/colis	6	
Nombre de colis/palette	36	
Type de palette	CHEP	
Hauteur de la palette (en cm)	223	
Nombre de couches/palette	4	
Poids brut du colis (en kg)	7,6	
Dimensions du colis (en cm)	37 x 25 x 51	
<b>Remarques :</b> Chaque colis possède un numéro de contrôle : conditionnement - machine - année - quantième jour. Toute éventuelle réclamation devra être accompagnée d'un échantillon représentatif de l'anomalie constatée, ainsi que du numéro de contrôle.		